

Опис

Поліефірна шпаклівка з частинками алюмінію для заповнення більш глибоких отворів або вм'ятин у більш товстих шарах без небезпеки розтріскування або провисання.





Особливості та переваги

- Сильна адгезія, навіть до оцинкованих металів,
- Легке нанесення та швидке висихання,
- Гладке нанесення,
- Не провисає;

Підготовка основи

Поверхні, що підлягають обробці, повинні бути чистими, сухими, без іржі та жиру. Оптимальна адгезія може бути досягнута на добре відшліфованій поверхні.

Дані для нанесення

	Співвідношення змішування	<table border="0"> <tr> <td>6150 Multi-Alu</td> <td>100 (за вагою)</td> </tr> <tr> <td>6065 затверджувач</td> <td>2 – 3 % (не передозувати)</td> </tr> </table> <p>Ретельно перемішайте шпаклівку і затверджувач до однорідності кольору. Не допускайте передозування! Надмірна кількість затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття.</p>	6150 Multi-Alu	100 (за вагою)	6065 затверджувач	2 – 3 % (не передозувати)
6150 Multi-Alu	100 (за вагою)					
6065 затверджувач	2 – 3 % (не передозувати)					
	Нанесення	<table border="0"> <tr> <td>Температура використання</td> <td>min. 10 °C/50 °F</td> </tr> </table>	Температура використання	min. 10 °C/50 °F		
Температура використання	min. 10 °C/50 °F					
	Висихання	<table border="0"> <tr> <td>при 20 °C/68 °F</td> <td>15 – 20 хв</td> </tr> <tr> <td>Життєздатність суміші 20 °C/68 °F</td> <td>3 – 4 хв</td> </tr> </table>	при 20 °C/68 °F	15 – 20 хв	Життєздатність суміші 20 °C/68 °F	3 – 4 хв
при 20 °C/68 °F	15 – 20 хв					
Життєздатність суміші 20 °C/68 °F	3 – 4 хв					
	Шліфування	<table border="0"> <tr> <td>Тільки сухе шліфування</td> <td>P80 – 240</td> </tr> </table>	Тільки сухе шліфування	P80 – 240		
Тільки сухе шліфування	P80 – 240					

Рекомендації

Перед нанесенням ґрунтовки-шпаклівки рекомендується нанести додатковий шар іншої більш тонкої шпаклівки.

SILCO s.p.a., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88

Додаткові продукти

6065 затверджувач

№ продукту	Опис	Об'єм	Пакувальна коробка
6150	алюміній	1 L	6

VOС

2004/42/ІІВ(b) (250) <150

Термін придатності

Мін. 12 місяців з дати виробництва за нормальних умов зберігання та в закритій банці.

Додаткова інформація

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Завжди читайте інструкції.

ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому необхідно завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб отримати додаткові вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт безпеки. Особа, яка використовує виріб для будь-яких цілей, відмінних від рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на власний ризик. Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для виконання місцевого законодавства.

Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим персоналом з використанням належного обладнання та не призначені для продажу широкому загалу.

Описані відомості та методи ґрунтуються на найкращій інформації та практиках, відомих нам, і служать лише вказівками щодо оптимального використання без відповідальності за продуктивність, результати чи придатність для будь-якого використання за призначенням. Ми не несемо жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, спричинені використанням виробу. Перед використанням продукту користувач повинен перевірити, чи це остання версія.

Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. З подальшими запитаннями звертайтеся до компанії Silco d.o.o.