

## BULK Primer 131PC

Композиция грунтовочная трехкомпонентная «BULK Primer 131PC»

**ТУ BY 690658847.005-2017**

### Описание

Трёхкомпонентный полимерный состав для устройства покрытия пола на основе водной эмульсии полиуретановой смолы и функционального наполнителя

### Применение

Для упрочнения и обеспыливания бетонного основания (как финишное покрытие) и повышения его адгезии (как промежуточное покрытие) с полимерным покрытием пола. Может наноситься на такие минеральные основания, как бетон, цементно-песчаная стяжка, камень с влажностью до 12 %.

### Преимущества

- Отличная адгезия к минеральным основаниям.
- Не содержит летучих веществ и растворителей, без резкого запаха.
- Высокая износостойчивость.
- Высокая хим-, водостойкость.

### Системы применения

Слой	Название	Расход, кг/м <sup>2</sup>
Грунтовочный	BULK Primer 131PC	0,4-0,6*

\*в зависимости от впитывающей способности основания

### Физико-механические характеристики

Адгезия покрытия к основанию, МПа, не менее	4,38
--	------

### Пожарно-технические характеристики

Группа горючести	Г1
Группа воспламеняемости	В2
Группа распространения пламени	РП1
Группа по дымообразующей способности	Д2
Токсичность продуктов горения	Т1
Группа по искробезопасности	ИБ

### Условия производства работ

- Если существует опасность капиллярного подъема грунтовых вод к основанию - необходимо выполнить гидроизоляцию.
- Влажность основания должна быть до 12%.
- На поверхности не должно быть стоячей воды, капель росы.
- Отклонение от прямолинейности (ровность) основания должно быть не более 4 мм.
- Прочность основания на сжатие – не менее 20 МПа;
- Прочность основания на отрыв – не менее 1,5 МПа
- Максимальная относительная влажность воздуха – 80%.
- Минимальная температура основания при нанесении покрытия – + 5°C.
- Максимальная температура основания при нанесении покрытия – + 30°C.
- Температура основания должна быть на 3°C больше измеренной точки росы.

### Подготовка

Поверхность должна быть без повреждений, чистой, не содержать стоячей воды, без следов цементного молока, грязи, масла и не содержать непрочных и прилипшие частицы. Для подготовки применять такие методы как шлифовка, фрезеровка или дробеструйная обработка. После этого поверхность тщательно обеспылить.

### Смешивание

Соотношение смешивания указано на стикере в нижнем правом углу этикетки.

**Внимание!!!** Композицию готовят смешением компонентов А, В и С непосредственно перед применением. Композиция после смешения компонентов годна в течение 10 мин при 20°C.

Вскрыть ведро с компонентом А, перемешать его при помощи низкооборотистой (300-450 об./мин) электродрели с винтовой насадкой в заводской упаковке в течение 1-2 мин. Отмерить в емкость для взвешивания 1,0 кг. Вскрыть ведро с компонентом В, отмерить 1,0 кг, вылить его в емкость с компонентом А и перемешать до однородного состояния в течение 20-30 с.

**Внимание!!!** Важно помнить, что реакция полимеризации начинается сразу после контакта компонентов А и В!!!!

Вскрыть мешок (1,25 кг) с компонентом С и высыпать его полностью в полученную смесь (А + В), тщательно перемешать в течение 2-3 мин до образования однородной массы (без комочеков). Перелить состав в другую тару и перемешать в ней в течение 1 мин.

### **Нанесение**

Состав выливается на основание сразу после смешивания и равномерно распределяется с помощью металлического шпателя, при необходимости прокатывается валиком с длиной ворса 8-12 мм. При нанесении грунтовки следить, чтобы не было пропусков, сухих мест и луж.

### **Время отверждения**

Температура	20°C	25°C
Можно ходить	24 часа	16 часов

### **Хранение**

Хранить в сухом, отапливаемом помещении при температуре от +5°C до +30 °C. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, тепла и влаги.

### **Гарантийный срок**

6 месяцев со дня изготовления при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

### **Меры безопасности**

Продукт может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед началом работ нанесите защитный крем на открытые участки кожи. Необходимо использовать защитную одежду, перчатки и очки. Если состав или его компоненты случайно попали в глаза, органы дыхания или на кожные покровы немедленно промойте теплой водой и обратитесь к врачу. При работе в закрытых помещениях важно обеспечить соответствующую вентиляцию во время нанесения и высыхания покрытия. В жидкоком состоянии компоненты А и В могут загрязнять водные источники, их нельзя сливать в сточную канализацию и водоемы, а также недопустимо их проникновение в почву.

### **Очистка**

Для снятия незатвердевшего материала с инструмента – промыть его органическим растворителем. Застывший состав можно

снять только механически. Вымыть руки и незащищенные участки кожи теплой водой с мылом.