

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Polímero en dispersión acuoso producido a partir de monómero de acetato de vinilo. Especialmente formulado para la industria de la madera. Secado rápido; resistente al agua y a la humedad ambiente. Transparente una vez seca, apta para ser pintada. Se puede utilizar tanto en interior como exterior.

- Cumple con los requisitos del grupo de deformación D3 de EN 204 sin adición de un catalizador.
- Formaldehído ultrabajo.

PRESENTACIONES

Pomos	500 Gs.	1 Kg.
Baldes	20 Kg.	
Tambores	150 Kg.	

APLICACIONES TÍPICAS

Especialmente adecuado como material crudo para colas de madera resistentes al agua.

Pegado de laminados plásticos, chapas de madera, aluminio, papel, cartón, madera maciza, terciado, aglomerado. MDF, HDF (Chapadur), en uniones de cantos, planos, machimbres, etc.

Fabricación de Finger Joints para uso interior /exterior.

CARACTERISTICAS FISICAS

Base	Emulsión homopolímero de acetato de vinilo
Color	Blanco/ transparente al secar
Peso Específico	1.10 gr/cc aprox.
Viscosidad	entre 6000 - 14000 mPa.s aprox
Contenido Sólido	44-48%.

PROPIEDADES TECNICAS

Modo de Aplicación	Pincel, rodillo, espátula, encoladora. Inmediatamente antes del pegado, preparar las maderas a unir, cepillándolas o lijándolas prolijamente y retirando el polvo formado.
Cantidad de uso	120 gr/m2 en función de la capacidad de absorción de los materiales a ser unidos.
Tiempo de secado	1 hora. En C.N.P.T.
Cohesión final	24 hs. Aprox.
Temperatura de Aplicación	+5°C mínimo. Evitar congelamiento

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original. Vida útil: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

Diluyente: Agua

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

