

MAMBO 10.1 mm (R32AC)

Dinamik İp

- * Naylon materyalden mamul dinamik ip, 10,1 mm apında ve CE EN 892 ve UIAA sertifikalarına sahip olmalıdır.
- * Metre ağırlığı 65 (± 5) gr olmalıdır.
- * Faktör 1,77 ile kullanıldığında düşüş sayısı en az 7 (yedi) olmalıdır.
- * Etki kuvveti en fazla 8,5 ($\pm 0,5$) kN olmalıdır.
- * Mantosunun kütle oranı % 37 (± 3) olmalıdır.
- * ‘EverFlex’ özel ısıt işlem sayesinde, dinamik ip rahat bir tutuş sağlayacaktır.
- * Statik esneme oranı %8,5 ($\pm 0,5$) olacaktır.
- * Dinamik esneme oranı %34 ($\pm 0,5$) olacaktır.
- * İpin mantosu ve çekirdek kısımları, ipin her iki ucunda da ‘Ultrasonic Finish’ adı verilen bir sistemle birbirine bağlanmış olmalıdır. Bu sayede, ipin uçlarının yıpranması zorlaştırılmış olmalıdır. Bu husus, üretici kataloğundan / teknik dokümanından teyit edilecektir.
- * Dinamik ip; 50 mt, 60 mt veya 70 mt’lik rulolar halinde tedarik edilmelidir.
- * Dinamik ipin her iki ucunda da üreticinin adının, ipin sahip olduğu sertifikaların, üretim yılının, ipin apının ve metrajının yazılı olduğu etiketler bulunmalıdır.