

AXIS 11 (R074AA)**

Statik İp 11 mm

* Polyester ve polyamid materyallerden mamul statik ip, 11mm apında ve CE EN 1891 type A, UKCA, EAC, NFPA 2500 Technical Use Sertifikalarına sahip olmalıdır.

* Statik ipin ağırlığı 82 (± 5) gr/m olmalıdır.

* Statik ipin faktör 1 ile düşüş sayısı 12 (± 1) olmalıdır.

* Statik ipin faktör 0,3 ile etki kuvveti 5,2 ($\pm 0,5$) kN olmalıdır.

* Statik ipin mantosunun kütle oranı % 41 (± 5) olmalıdır.

* Statik ipin mantosu, dayanıklılığını ve esnekliğini artıran özel işlem görmüş olmalıdır.

* Statik ipin 50 – 150 daN arası statik esneme oranı %3 ($\pm 0,5$) olmalıdır.

* Statik ipin kılıf kayma oranı % 1,3 ($\pm 0,5$) olmalıdır.

* Statik ipin uçlandırmaz (düşümsüz) kopma mukavemeti 30 (± 1) kN olmalıdır.

* Uçlandırılmalı (Düşümlü) halde kopma mukavemeti 19 (± 1) kN olmalıdır.

* Su ile temas ettiğindeki şişme oranı % 2 ($\pm 0,5$) olmalıdır.

* Statik ipin her iki ucunda da üreticinin adının, ipin sahip olduğı sertifikaların, üretim yılının, ipin apının ve metrajının yazılı olduğı etiketler bulunmalıdır.

* Statik ip; 50, 100, 200 ve 500 metre halinde tedarik edilebilmelidir.