

Equinox

DESCRIPTION : PEINTURE
BI-COMPOSANTE

MISE EN OEUVRE

SUPPORT		
Enrobé	Béton	peinture



Produit de marquage à 2 composants.

Classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b1 et 6b.

Dosage : 400-600 g/m² selon la porosité du support

EQUINOX est une peinture solvantée bi-composante à base de résine acrylique modifiée par un époxy.

EQUINOX se distingue des peintures routières mono-composantes par une **durabilité, une résistance et une adhérence plus importantes** sur support béton et enrobé intérieur. EQUINOX est adaptée pour le marquage de parkings.

Très résistante, peu encrassante, séchage rapide

Préparation du support :

Support propre, sec et exempt de matière non adhérente.

Sur revêtement hydrocarboné :

L'application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, **jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage**, appliquer 1 couche d'EQUINOX à raison de 400 à 600 g/m².

Sur revêtement béton non peint :

Faire un grenaillage ou ponçage, appliquer une première couche d'EQUINOX mélangé à 20% de diluant AC à raison de 300 g/m² puis une couche d'EQUINOX à raison de 400 g/m².

Sur support déjà peint :

Poncer et nettoyer la surface, puis appliquer 1 couche d'EQUINOX à raison de 400 à 600 g/m².

EQUINOX
Edition : 01/2022*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

CONDITIONS D'APPLICATION

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- intacte au point de vue mécanique
- exempte d'huile
- à une température entre + 5°C et +35°C
- à une hygrométrie <80%

APPLICATION



Mélanger parfaitement la base et le durcisseur, puis appliquer avec :

- une machine airless ou pneumatique
- manuellement au rouleau

La durée pratique du mélange est d'environ 3h à 20°C (température ambiante).

Attention : avec l'augmentation de la température ambiante, la durée d'utilisation du mélange diminue.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NETTOYAGE	TPS de STOCKAGE
 ARO AC	6 MOIS

Destination : Intérieur

Liant : Acrylique / époxy

Classification NFT 36-005 : Famille 1 classe 7b1 et 6b

Densité : Base : 1.38 +/-0.05

Durcisseur : 0.88 +/-0.05

Mélange : 1.31 +/-0.55

Aspect du film sec : Dur - Satiné

Brillant spéculaire 20% (NFT 30064)

Teintes : Blanc, autres teintes sur demande

Extrait sec en point : 71% +/-2%

Dilution : Produit prêt à l'emploi.

Dosage : 400-600 g/m² selon la porosité du support.

Temps de séchage (sous 20°C et sous 65°C relative) :

- Hors poussière : 20 min
- Sec : 1 heure
- Circulation légère : 12 heures
- Circulation lourde (après réticulation totale) : 72 heures

Matériel d'application :

Rouleau, pistolet Airless.

Le mélange base/durcisseur se fera à l'aide d'un malaxeur électrique.

EQUINOX

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings SAS

16-18-26 Rue du bon Puits

49480 Verrières-en-Anjou

Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

CONDITIONNEMENT

5 kg

20 kg

Veiller à ne pas introduire d'air dans le mélange.

Nettoyage des outils :

Avant séchage, au **Diluant AC** ou **Diluant Eco**.

Durée de stockage du produit :

6 mois en emballage fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Hygiène et sécurité :

Produit inflammable.

Contient des composés époxydiques.

Respecter toutes les précautions d'usage inhérentes à l'application des peintures et vernis époxydiques.

Consulter notre fiche de données de sécurité

Conditionnement standard :

Produit conditionné en kit base/durcisseur de 5 kg et 20kg.

Utiliser le kit dans sa totalité. Ne pas déconditionner.

EQUINOX

Edition : 01/2022*

* Annule et remplace toute fiche antérieure

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings SAS

16-18-26 Rue du bon Puits

49480 Verrières-en-Anjou

Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr