

Будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт господарським способом ДК 0212015 44110000-4 - Конструкційні матеріали (гідроізоляційні матеріали)

Процедура закупівлі – відкриті торги з особливостями

Ідентифікатор закупівлі - UA-2023-11-23-016450-a

Вартість закупівлі - 475`385.00 грн з ПДВ

Вартість закупівлі визначена відповідно до затвердженого кошторису та з урахуванням рекомендацій Наказу Мінекономіки від 18.02.2020р. № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» та інформації, отриманої з відкритих джерел в тому числі з сайту Prozorro.

1.1. Технічна специфікація:

№	Найменування товару та технічні * характеристики (вимоги замовника)	Одиниця виміру	Кількість
1	Двокомпонентний епоксидний праймер на водній основі-Vimerox Primer -W Component A 7,14кг Пропорція замішування (А:Б) 2,5:1 Щільність суміші (А+Б) 1,12 кг/л В'язкість суміші 450±50 мПа x сек. Життєздатність / час обробки ~ 60 хв. при 20°C Час остаточного тужавіння 7 днів при 20°C Мінімальна температура тужавіння +8°C Нанесення покриття після 24 годин при 20°C Стійкість адгезії > 3 Н/мм2 Замішування. Компоненти А (смола) і Б (затверджувач) упаковуються в окремі контейнери в необхідній пропорції. Замішування двох компонентів бажано проводити в третьому чистому контейнері, змішуючи весь вміст упаковок А і Б. Для змішування використовується міксер з малими обертами (до 300 об./хв.). В результаті перемішування (приблизно через 5 хвилин) отримується однорідна суміш. Потім додається від 10% до 20% води для досягнення бажаної працездатності матеріалу в залежності від поглинання основи. Витрата: 0,15-0,30 кг/м². Температура довкілля при нанесенні епоксидних матеріалів повинна бути не менше 10-12°C, інакше тужавіння буде затримуватись. Якщо час між ґрунтовкою та нанесенням остаточного покриття більше 24 годин, то поверхня повинна бути відшліфована і ґрунтовка наноситься знову. Прямий вплив води на нанесену поверхню (до 6 годин після нанесення) і відносна вологість >70% можуть запобігти тужавінню і викликати створення клейкої поверхні Матеріал можна зберігати протягом 12 місяців у закритих контейнерах, у приміщеннях з температурою не нижче +5°C взимку та влітку, у тіні при температурі	кг	121,38

	+35°C.		
2	Двокомпонентний епоксидний праймер на водній основі-Vimerox Primer -W Component B 2,86 кг	кг	48,62
3	Двокомпонентна епоксидна фарба - VIMEPOX SP- COAT A blue 8,34 кг Характеристики: Склад двокомпонентна епоксидна суміш Компонент А кольорова смола на основі розчинника Компонент Б затверджувач (без розчинника) Співвідношення компонентів А:Б = 4,17:0,83 та 8,34:1,66 за вагою Питома вага суміші (А+Б) DIN EN ISO 2811-1 1.4 кг/л Життєздатність: при 20°C > 2 год при 30°C > 1 год Мінімальна температура тужавіння + 8°C Пішохідний рух після 24 годин при 20°C Остаточне тужавіння при 20° С 7 днів при 30° С 6 днів Міцність зчеплення (склеювання) з бетонною основою (DIN EN ISO 1542) 3.5 Н/мм2 – на відрив Стійкість до стирання відповідно до методу Taber (DIN EN ISO 7784-2) 37 мг після 500 циклів 75 мг після 1000 циклів Водна абсорбція (DIN EN ISO 62) 1.1% після 12-денного занурення Компоненти А (смола) та Б (затверджувач) упаковані у необхідних пропорціях. Отже, при замішуванні виключається необхідність їх зважування, крім випадків, коли необхідно змішати меншу кількість. До змішування компонентів рекомендується збовтати їх і змішати в чистій ємності з використанням міксера з низькими обертами (300 об./хв). Час перемішування компонентів для досягнення однорідної маси до 5 хв. 1. Фінішне покриття (фарба) для підлоги з бетону та басейну: ☞ підготовка епоксидної суміші (див. вище) ☞ нанесення ґрунтовки VIMEPOX PRIMER-S®; Витрата: 0,20-0,30 кг/м² залежно від поглинання основи; ☞ нанесення VIMEPOX SP-COAT®, використовуючи валик, в 2-3 шари; Витрата: 0,20-0,25 кг/м² на кожний шар; ☞ наносити наступний шар лише після висихання попереднього. Час очікування	кг	383,64

	становить 16-20 годин (при 20°C) і не повинен перевищувати 24 години. 📖 загальна товщина покриття: ґрунтовка та 2 шари фарби (х 0,25 кг/м²) не перевищує 400 мкм. Колір RAL 5015		
4	Двокомпонентна епоксидна фарба - VIMEPOX SP- COAT B 1,66 кг затверджувач (без розчинника)	кг	76,36