

Push 9mm (R40A)

Statik İp

- * Polyester ve polyamid materyallerden mamul statik ip, 9mm apında olmalıdır.
- * Statik ip; mağaracılık, kanyon ve kaldırma sistemleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
- * CE EN 1891 type B ve UIAA sertifikalarına sahip olmalıdır.
- * Metre ağırlığı 55 (± 2) gr olmalıdır.
- * Faktör 1 ile düşüş sayısı 5 (± 1) olmalıdır.
- * Faktör 0,3 ile etki kuvveti 4,3 ($\pm 0,2$) kN olmalıdır.
- * Mantosunun kütle oranı % 46 (± 2) olmalıdır.
- * Statik esneme oranı %3,7 ($\pm 0,5$) olmalıdır.
- * Uçlandırmaz (düşümsüz) kopma mukavemeti 20 (± 2) kN olmalıdır.
- * Uçlandırmalı (sekiz düğümlü) kopma mukavemeti 12 (± 2) kN olmalıdır.
- * Su ile temas ettiğindeki şişme oranı (Shrinkage) % 2,5 ($\pm 0,3$) olmalıdır.