



REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA

Características

REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA TRAFUL es un revestimiento plástico formulado en base a resinas acrílicas de alta elasticidad y resistencia a los factores climáticos, cargas minerales granulométricamente calibradas que otorgan aspecto pétreo, aditivos promotores de adherencia y aditivos hidropelentes.

- Apto tanto para interiores como para exteriores
- Lavable e Impermeable
- Muy resistente a climas rigurosos
- Elástico. Cubre micro fisuras evitando su reaparición
- Tres tipo de texturas (Fina / Media / Gruesa) que admiten un amplio surtido de terminaciones
- Listo para usar. Fácil aplicación. Disimula imperfecciones.
- Reemplaza en una sola operación revoque fino, enduido, fijador y pintura, reduciendo costos de materiales y mano de obra.

Datos técnicos

Peso Específico: 1,79 +- 0,02 g/cm³

Viscosidad: 122 +- 5 UK a 25°C.

Superficies

REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA TRAFUL puede aplicarse sobre revoque fino, grueso fratasado, hormigón, enduido, placas de yeso, fibrocemento, madera, premoldeado, etc.

Todas las superficies deben estar limpias, libres de grasitud y polvillo, sin partes flojas y sin humedad visible.

En caso de manchas de algas u hongos. En caso de revoques recién hechos (vírgenes) siempre es recomendable que transcurran al menos 15 días (recomendable 35 a 45 días) entre la finalización de los mismos y la aplicación del revestimiento.

En caso de manchas de algas u hongos lavar la superficie con una solución 10% de agua lavandina (tomar la precaución de utilizar guantes y anteojos de seguridad al realizar la limpieza), enjuagando cuidadosamente al final y dejando secar 1 o 2 días antes de aplicar el revestimiento.

En caso de partes flojas quitarlas con espátula y lijear.



REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA

Aplicación

Aplicar con rodillo de lana de pelo corto una mano de BASE COLOR pura o diluida con hasta 5% de agua de buena calidad, dejando secar de 4 a 5 horas. Esta mano de Base otorga:

- Cubritivo de fondo al revestimiento.
- Aumento de la hidropelencia plastificando las superficies.
- Óptimos niveles de adherencia entre el sustrato y el posterior revestimiento.

Aplicar REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA en algunas de sus 3 presentaciones (Fina / Media / Gruesa) utilizando una llana metálica perfectamente limpia para extender el producto. La llana se debe colocar a 45° respecto de la pared y el grosor de la capa a aplicar dependerá del tipo de textura utilizada.

Una vez que el material comience a secar, esto es aproximadamente en 5 a 10 minutos dependiendo de las condiciones ambientales, fratar únicamente con llana plástica, sin presionar demasiado, y en forma vertical, circular, etc. Según la terminación deseada. Es importante mantener limpia la llana para evitar arrastres de material.

Recomendaciones

Antes de comenzar enmascarar las superficies lindantes ya terminadas próximas al área de trabajo.

Se recomienda realizar paños completos para evitar juntas o empalmes. En caso de paños grandes es aconsejable trabajar con 2 o más personas para completar los mismos en una sola operación, evitando solapar con producto ya seco. De esta manera el film de revestimiento es totalmente uniforme y continuo, llevando al máximo sus cualidades impermeabilizantes.

Se recomienda comenzar el trabajo con los paños más pequeños para encontrar los tiempos de trabajo y la textura deseada, para luego hacer extensivo los mismos a paños mayores.

No aplicar si se prevén lluvias cercanas.

No aplicar con temperatura ambiente menor a 3° C o mayor a 35° C.

No aplicar con Humedad Relativa Ambiente (HRA) mayor al 70%.

Lavar las herramientas y las superficies contaminadas antes de que el producto se seque y utilizando agua y un detergente suave.



Tiempo de Secado

Secado superficial (al Tacto) 4 a 6 horas

Secado Final 5 a 7 días. Dependiendo de las condiciones ambientales. Durante ese lapso es recomendado cuidar al máximo la superficie para garantizar una mayor durabilidad.

Rendimientos

REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA rinde

FINO 2,00 kilos por mt²
Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 15 mts²

MEDIO 2.50 kilos por mt²
Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 12 mts²

GRUESO 3 kilos por mt²
Un balde de 30 kilos rinde aproximadamente 10 mts²

Presentaciones

REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA TRAFUL se envasa en
Baldes Plásticos de 15 Kilos
Baldes Plásticos de 30 kilos
Tambores de 300 kilos

Colores

El producto se comercializa en Blanco y más de 34 colores estándar de muy colorida variedad , se puede desarrollar colores especiales a escala industrial.-





Informaciones de Seguridad

Este producto está formulado libre de mercurio, plomo, y solventes aromáticos pesados.

No es inflamable.

Mantener los envases bien cerrados y debidamente identificados, en lugares frescos, lejos del alcance de los niños y de alimentos.

No ingerir. En caso de ingestión no inducir vómitos, y beber gran cantidad de agua. Evitar contacto con la piel y los ojos, de ocurrir lavar con abundante agua. En caso de irritaciones consultar de inmediato a un médico.

Los restos del material no deben ser arrojados a cursos de agua, sino que deben ser tratados de acuerdo a la legislación local vigente.

Especificación en Plano

REVESTIMIENTO TEXTURADO A LLANA
Revestimiento Plástico Texturable (Fino / Mediano / Grueso)
Color: especificar

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS TRAFUL

Para mayores informaciones sobre este producto consulte con nuestro Servicio Técnico
al Tel: 011-37854689

Las informaciones aquí contenidas están basadas en nuestro mejor entendimiento al momento y son entregadas con nuestra mejor buena fe. Por lo tanto solamente pueden ser entendidas como una guía general para que cada usuario pueda determinar la viabilidad y condiciones de uso de este producto en su caso particular.

Industria Argentina

REVESTIMIENTOS TRAFUL: Gabriel Linares 5039 – CASEROS – Buenos Aires
Tel. +54 11 3785 4689
e-mail: trafulargentina@gmail.com