



АЭС N RU Д-RU.RU.
A04.B.64383/24



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Масло трансмиссионное-гидравлическое Tex-oil TO-4 SAE 10w API GL-5

Нормативная документация : ТУ 19.20.29-016-90360736-2024
Дата изготовления: 31.03.2025г.
Номер партии: 20122062
Количество: 8500тн

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытаний	Норма	Результаты испытаний
1	Вязкость кинематическая при 100 °С (мм²/с)	ГОСТ 33или ASTM D 445	9,5-12,5	11,48
2	Вязкость кинематическая при 40 °С (мм²/с)	ГОСТ 33 или ASTM D 445	Не нормируется. Определение обязательно.	86,93
3	Индекс вязкости, не менее	ГОСТ 25371 или ASTM D 2270	100	106
4	Температура вспышки , определяемая в открытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 4333 или ASTM D92	200	220
5	Температура застывания, °С, не выше	ГОСТ 20287	минус 35	Минус 42
6	Щелочное число, мг КОН/г на 1г масла, не менее Щелочное число, мг КОН/г на 1г масла, не менее	ГОСТ 11362	8	8,3
		ASTM D 2896	9	9,3
7	Плотность при 20° С, кг/м³, не более	ГОСТ 3900	Не нормируется Определение Обязательно.	0,857
8	Испаряемость по методу NOACK, %, не более	ГОСТ 32330 Метод В	13	8,56
9	Зольность сульфатная, %	ГОСТ 12417 или ASTM D 874	Не нормируется. Определение Обязательно.	1
10	Массовая доля воды,%, не более	ГОСТ 2477 или ASTM D 95	отсутствие	отсутствие
11	Пенообразование, см³ -при 24 °С -при 94 °С -при 24 °С, после испытания при 94 °С	ASTM D 892; ГОСТ ISO 6247		
			10/0	0/0
			20/0	10/0
			10/0	0/0

Заключение: Качество продукции соответствует техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» и требованиям ТУ 19.20.29-009-55854189-2017.

Изготовитель гарантирует соответствие качества продукта требованиям указанного стандарта в течении 5 лет со дня изготовления при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения по ГОСТ 1510-84, ГОСТ 10541-78.

Дата выдачи паспорта 22.04.2025 г.

Начальник лаборатории ООО ПК «Технология ойл»

Сойни С.С.