

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

АНКОРР АС (FAST) 245



[СКАЧАТЬ PDF](#)

Для печати нажмите на клавиатуре CTRL+P или нажмите "Файл" > "Печать"

Описание

Однокомпонентное быстросохнущее акриловое покрытие, использующееся в качестве грунт-эмали для различных атмосферных сред.

Материал рекомендован к использованию в качестве однослойного покрытия или в составе различных систем при эксплуатации в открытой атмосфере, в том числе стойкий к воздействию УФ. Обладает отличными адгезионными свойствами к различным типам подложек: подготовленных поверхностей из бетона и углеродистой и оцинкованной стали, алюминия, а также стали с нанесенным межоперационным грунтом. Может наноситься при отрицательных температурах.

Рекомендуемое использование

Применяется в качестве покрытия для различных сред атмосферной эксплуатации.

Морские сооружения
Грунтовочный или отделочный слой различных систем ЛКП для надводной части корпуса судна, надстройки, палуб, трюмов и прочее.

Промышленные и инфраструктурные объекты и конструкции
Рекомендуется покрытие для объектов транспорта, машиностроения и энергетики. Рекомендован к использованию для инфраструктурных сооружений, кровель, ангаров, контейнеров, конвейеров, сельхоз техники, железнодорожного и общественного транспорта и металлоконструкций общего назначения.

Характеристики

Цвет
Согласно каталогу RAL

Сухой остаток (по объёму)
45±5 %

Удельный вес смеси
1,2-1,4кг/л

Уровень глянца
Матовый

Рекомендуемая толщина пленки

	Мокрая пленка, мкм	Сухая пленка, мкм	Теоретический расход, л/м²
Минимальная	133	60	0,133
Максимальная	267	120	0,267



Подготовка поверхности

Сухое, чистое и совместимое покрытие согласно спецификации. Допускается нанесение на стальную поверхность подготовленную абразивоструйным способом до степени Sa $\frac{1}{2}$ ISO 8501-1 (до степени 1 и 2 по ГОСТ 9.402).

Для получения дополнительной информации и сведений о подготовке под окрашивание иных типов поверхности, пожалуйста, обратитесь в офис АНКОРР.

Нанесение

Возможные методы

Безвоздушное распыление

Кисть для небольших площадей, рекомендовано для полосового слоя

Валик для небольших площадей, не рекомендовано для первого слоя

Пропорция смешивания компонентов

-

Рекомендуемые параметры для безвоздушного распыления

Рецептурный разбавитель: 5%

Размерность рекомендуемых окрасочных сопел: 0,11" – 0,21"

Давление на выходе из сопла: 120-160 бар

Время высыхания и интервалы перекрытия

Температура поверхности

Степень 1 ГОСТ 19007

Степень 3 ГОСТ 19007

Минимум до перекрытия

Максимум до перекрытия

23°C

30мин

1ч

1ч

-

Используйте только в том случае, когда нанесение и отверждение могут проходить при температуре выше -10°C и влажность не выше 85%. Наносить только на сухую чистую поверхность с температурой поверхности минимум на 3°C выше точки росы во избежание образования конденсата. В закрытых помещениях следует обеспечить надлежащую вентиляцию во время нанесения покрытия и сушки.

Если максимальный интервал перекрытия превышен, поверхности необходимо придать шероховатость для обеспечения межслойной адгезии. Перед нанесением последующего слоя после воздействия загрязненной среды тщательно очистите поверхность обмывом пресной водой под высоким давлением и дайте ей высохнуть. Обратитесь в офис АНКОРР за консультацией.

Приведенные данные следует рассматривать только как ориентировочные. Фактическое время высыхания перед перекрытием может быть меньше или больше, в зависимости от толщины слоя, вентиляции, влажности, системы покрытия, метода подготовки поверхности, механической прочности и т.д. Система покрытия должна быть указана в окрасочной спецификации, где обозначаются все требуемые параметры, а также особые условия.

Жизнеспособность смеси и время индукции

Жизнеспособность

Не применимо

АНКОРР AC(FAST) 245

22.02.2024

версия 1.02



Индукция
Не применимо

Упаковка

Ведро 26 л с объёмом содержимого 20 л

Хранение и транспортировка

Продукт должен храниться и перевозиться в соответствии с требованиями ГОСТ 9980.5. Ведра с материалом хранить в сухом, прохладном и хорошо вентилируемом месте вдали от источников тепла и воспламенения. Тару держать плотно закрытой. Соблюдать осторожность.

Срок хранения

24 месяца

Охрана здоровья

Используйте в хорошо проветриваемых условиях. Не вдыхайте пары вещества. Избегайте контакта с кожей. Попавшее на кожу вещество следует немедленно удалить с помощью подходящего моющего средства, мыла и воды. Глаза следует хорошо промыть водой и немедленно обратиться за медицинской помощью. Для получения подробной информации об опасности для здоровья и безопасности, а также мерах предосторожности при использовании продукта, обращайтесь к Паспорту Безопасности.

Внимание

Предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны обладать соответствующими опытом и навыками, а также иметь возможности и средства для смешивания и нанесения покрытия в соответствии с технической документацией ANKORR. При работе с продуктом обязательно использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). Указанная выше информация основана на наших текущих знаниях о продукте. Все отступления, учитывающие специфику конкретных проектов, должны быть представлены на одобрение в ANKORR до начала работ.

Отказ от ответственности

Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших исследованиях и практическом опыте. Материал является полуфабрикатом и зачастую используется без контроля со стороны ООО «АНКОРР». В связи с этим ООО «АНКОРР» не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. ООО «АНКОРР» сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения.

