

### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo de Contacto de Caucho de Policloroprene, con resinas sintéticas y un balanceado sistema de solventes.

Excelente equilibrio entre tiempo abierto, resistencia al calor y gran resistencia inicial.

### PRESENTACIONES

Latas	100 gs.	200 gs.	400 gs.	750gs	2.8 Kg.	7 kg.	14 kg.	40 gs.
Tambore s	170 Kg.							

### APLICACIONES TÍPICAS

Tareas generales en Carpinterías, Tapicería, decoración, etc.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Base</b>	Cloroprene y resinas sintéticas
<b>Color</b>	Amarillento traslucido
<b>Peso Específico</b>	0.870 gr/cc aprox.
<b>Viscosidad</b>	entre 6000 a 6500 c.p.s. aprox
<b>Contenido Sólido</b>	De 20 a 21%.

### PROPIEDADES TÉCNICAS

<b>Modo de Aplicación</b>	Pincel, rodillo, espátula, etc.
<b>Cantidad de uso</b>	120 gr/m <sup>2</sup> en función de la capacidad absolvente de los materiales a ser unidos.
<b>Tiempo de secado</b>	Mínimo de 12 minutos. En C.N.P.T.
<b>Tiempo Abierto</b>	60 minutos aprox. En C.N.P.T.
<b>Reactivación</b>	Con rayos infrarrojos o con Calor.
<b>Cohesión final</b>	entre 24 a 36 hs. Aprox.
<b>Temperatura de Aplicación</b>	+5°C mínimo.
<b>Limpieza</b>	Fanaktiv

### PRECAUCIONES

Producto Inflamable de 1° categoría. Evitar aspirar los vapores. Trabajar en áreas ventiladas. Utilizar guantes y protección para la vista. Evitar contacto con la piel.

## **ALMACENAMIENTO**

Almacenar el producto en ambientes ventilados, protegidos de intemperie y del sol, bien cerrado y a temperatura ambiente. Para evitar la contaminación del producto no usado, no regresar el producto sobrante al envase original  
Vida útil FANACOLA 90: 12 meses (en su envase original. Sin haber sido Abierto)

**Diluyente:** Fanaktiv

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial.

No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez.

Fanacola es una Marca

registrada de Fana Química. S.A.

---

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK). Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. [www.fanaquimica.com](http://www.fanaquimica.com)