СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ,
КРАСКИ И СИСТЕМЫ
УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ

Seneco® M300 Смесь цементно-песчаная

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Материал Seneco® M 300 предназначен для проведения общестроительных работ: устройство стяжек, отмосток, дорожек, кладки кирпича и блоков, а так же штукатурных работ. Может использоваться как монтажный раствор при устройстве фундаментов из фундаментных блоков, изготовления бетона. Наносится в ручную.

Приготовление раствороной смеси:
Для приготовления кладочного раствора на 1 кг. сухой смеси пескобетон М-300 необходимо добавить 0,16-0,2 л. воды, перемешать полученную смесь до образования однородной тестообразной массы. Далее, нужно выдержать приготовленный раствор 3-5 мин., затем снова перемешать.
Подготовка основания:

- Обрабатываемое основание должно быть прочным, очищенным от непрочных, рыхлых и осыпающихся участков и слегка увлажненным.
- С поверхности необходимо удалить краску, масляные и жировые пятна, пыль, отслаивающие элементы и неводостойкие покрытия.
- Не рекомендуется наносить раствор на гипсовую основу

Выполнение работ:

- Основание разделяется маяками и ограничительными рейками, правильность установки проверяется уровнем. Максимальная площадь одной заливки 20- 25 м2, толщина слоя 10-50 мм.

- Сразу после смешивания с водой полученная смесь разливается по полу полосами шириной 30-100 см, по раннее выставленным маякам, для лучшего распределения выравнивающей смеси по поверхности использовать широкий шпатель или стальную линейку (правило).
- Обратите внимание! Во время проведения работ и в течение последующих 3-х суток в помещении не должно быть сквозняков, следует избегать попадания прямых солнечных лучей, покрытие рекомендуется увлажнять водой. Готовность для последующего выравнивания и хождения составляет 36 ч.
- Для укладки керамической плитки основание готово через 36 часов, эксплуатация под нагрузкой после 7 суток.

Расход смеси:
Расход сухой смеси М-300 при слое нанесения 10 мм составляет 18-20 кг на 1м²
Хранение:
Хранить в сухом, закрытом помещении - не более 6 месяцев с момента реализации, при условии целостности упаковки. Мы гарантирует высокое качество и отличные прочностные характеристики этой сухой смеси при соблюдении правил хранения и транспортировки.
Меры предосторожности:
Осторожно! Цемент, содержащийся в смеси М-300, при взаимодействии с водой может образовать щелочную реакцию. Необходимо предохранять глаза и кожу от контакта с раствором. При попадании смеси в глаза, следует промыть их водой и при необходимости обратиться к врачу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Необходимое количество воды на 1 кг сухой смеси, л	0,16-0,2

Жизнеспособность (не менее), мин.	120
Прочность при сжатии через 28 суток, МПа	30
Прочность сцепления с основанием (МПа)	0,75
Прочность на изгиб, не менее (МПа)	4,2
Морозостойкость, циклы	50
Расход на толщину слоя 10мм на 1м², кг.	18-20
Толщина слоя, мм	10-100

Упаковка: крафт-мешок 25кг