



ECOROUTE D

3S-1780



1K Farbe

Zertifizierungen: **P5 R4 Q5 S3** und **P5 R5 Q5 S2**
Dosierungen: 300µm und 400µm

BESCHREIBUNG: 1K Farbe

ECOROUTE D ist eine Farbe mit Lösungsmittel (aber ohne Toluol), mit Nachsichtbarkeit, die speziell für Strassenmarkierung geeignet ist. **ECOROUTE D** ist sehr leicht zu verwenden und trocknet besonders schnell. Das ermöglicht Markierungen mit höher Qualität.

Griffigkeit
Extra weiß
Schnelle Trocknung

IMPLEMENTIERUNG

UNTERGRUND

Asphalt/ Bitumen	Beton
---------------------	-------

Vorbereitung des Untergrundes:

Saubere, trockene Oberfläche, frei von nicht haftendem Material.

Auf Asphalt/Bitumen:

Wenn neu, das Auftragen soll mind. 1 Monat nach der Ausführung sein, bis kompletter Entsorgung der Öle.

Auf Betondecke:

Abstrahlen und eine Schicht von 3S-PRIM Primer mit Rolle oder Maschine auftragen. Wenn neu, bitte lassen Sie 3 Wochen für die Trockenzeit. Dann abstrahlen und eine Schicht 3S-Prim Primer auftragen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Um eine gute Haftung zu gewährleisten, muss die zu behandelnde Oberfläche:

- mechanisch intakt sein.
- frei von ölhaltigen Substanzen sein.
- Temperatur > 5°C
- Feuchtigkeit < 80%. Kein Auftragen wenn Risiko von Regenschauern.

ECOROUTE D

Ausgabe: 07/2019*

www.ore-peinture.fr



*Storniert und ersetzt jeden vorherigen Datensatz

Dieses Handbuch soll den Benutzer über die Eigenschaften unseres Produkts informieren. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung, den Ergebnissen der durchgeführten Tests und sind in gutem Glauben. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, vor jeder Implementierung mit unseren Diensten zu überprüfen, ob dieses Dokument nicht durch eine neuere Ausgabe geändert wurde.



ANWENDUNG



Airless

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

REINIGUNG

LAGERUNGSZEIT



6 MONATE

ÉCO

VERPACKUNG

25 kg

Airless Maschine (60 Mesh Filter). Auf alten Markierungen mit Thermoplastik, bitte benutzen Sie den 3S PRIM Haftprimer.

Bindemittel: **Reinacrylat**
Klassifizierung NFT 36-005: **Familie 1 Klasse 7b2**
Dichte XP-P-98 633: **1.68 kg/L**
Aschegehalt nft 30-012: **52 %**
Feststoffgehalt ASCQUER LCPC PMA-ME5: **77%**
Trockenzeit: **6 Minuten**

Dosierung für die BAST Zulassung:

Farbe: 300 µm

Perlen (Injektion und Nachstreuen): EHOSTAR 10 SBP ECO SRT/

SILICIUM: 300 g.m-2

Farbe: 400 µm

Perlen (Injektion und Nachstreuen) : EHOSTAR 10 SBP ECO SRT/

SILICIUM: 300 g.m-2

Reinigung: ECO Verdünner

Lagerung des Produktes:

ECOROUTE D kann 6 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung gelagert werden, geschützt vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit.

Gesundheit und Sicherheit:

Nicht in die Umwelt gelangen lassen.

Siehe unseres Sicherheitsdatenblatt.

Standardverpackung:

Metallischer Eimer 25 Kg. Ecopack Verpackung erhältlich.
Lieferung auf einer Folienpalette.

ECOROUTE D

Ausgabe: 07/2019*

www.ore-peinture.fr



*Storniert und ersetzt jeden vorherigen Datensatz

Dieses Handbuch soll den Benutzer über die Eigenschaften unseres Produkts informieren. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf unseren Kenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung, den Ergebnissen der durchgeführten Tests und sind in gutem Glauben. Da sich die Technologie ständig weiterentwickelt, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, vor jeder Implementierung mit unseren Diensten zu überprüfen, ob dieses Dokument nicht durch eine neuere Ausgabe geändert wurde.