



ООО «Герметик Универсал»

Украина, г. Днепр, 49000, ул. Воронежская, 17
Тел: 098 704-59-17, 098 127-99-70, 050 617-54-77
Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77
E-mail: 7853221@gmail.com

www.germetik-universal.com, www.germetik-dp.prom.ua
www.germetik-universal.net, www.germetik-universal.all.biz



БИТУМ НЕФТЯНОЙ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ТУ 38.101970-84 БНМ 55/60 Ecobit, БНК 75/35 Ecobit

Битум БНМ 55/60 Ecobit, БНМ 75 35 Ecobit — твердый строительный материал, черного цвета, высокооднородная консистенция. Представляет собой смесь гетероорганических и углеводородных компонентов, полученных переработкой остаточных нефтепродуктов. Для улучшений качеств в состав введены модификационные добавки. Используется в дорожном, промышленном и гражданском строительстве.

Фасовка битума: брикет 25 кг.

У битума нефтяного модифицированная структура. После подогрева он удобно наносится и хорошо прилипает к поверхности металла, рубероида, бетона, пиломатериалов и камня. После отверждения становится водонепроницаем, стоек к механическим нагрузкам и агрессивным средам.

Основными потребителями нефтяного кровельного битума марки БНМ 75/35 Ecobit, БНМ 55/60 Ecobit являются предприятия гражданского, промышленного и дорожного строительства. Его активно используют для антикоррозийной защиты трубопроводов, изоляции конструкций, герметизации дорожных полотен и производства битумно-мастичной продукции. Сложный состав наделяет битум БНМ 75/35 превосходной адгезией и клейкостью, пластичностью и твердостью, водонепроницаемостью и сопротивляемостью нагрузкам.

Области применения:

строительство новых и реконструкция эксплуатируемых кровель;
гидроизоляция продукто-, нефте-, газопроводов и резервуаров;
изготовление битумно-мастичных стройматериалов;
предохранение от разрушения конструкций зданий и сооружений.
Также материал используется для противокоррозионной защиты трубопроводов от почвенной коррозии.

Упаковка строительного битума:

Битум строительный упакован в брикеты в полиэтиленовой плёнке.
Вес 25 кг/брикет.

Условия хранения битума:

Хранить на удалении от огня, источников тепла, обогревательных приборов.

Безопасность:

Битум - горючий материал.
При проведении работ соблюдать технику пожарной безопасности и безопасности труда. Не допускается попадание на кожу расплавленного битума

Украина, г. Днепр, 49000

Тел: +38 050 617-54-77, +38 098 704-59-17, +38 067 857-26-62

Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77

www.germetik-universal.com, www.germetik-universal.net, www.germetik-dp.prom.ua,

www.germetik-universal.all.biz

E-mail: 7853221@gmail.com

№ п/п	Наименование показателей	БНМ 55/60 Еcobit	БНМ 75/35 Еcobit	Метод испытаний
1	Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм	20-35	25-40	По ГОСТ 11501
2	Температура размягчения по кольцу и шару, °С	37-44	40-50	По ГОСТ 11506
3	Температура хрупкости, °С, не выше	-	-	По ГОСТ 11505
4	Растворимость в толуоле или хлороформе, %, не менее	99,50	99,50	По ГОСТ 20739
5	Изменение массы после прогрева, %, не более	0,80	0,80	По ГОСТ 18180
6	Температура вспышки °С, не ниже	230	240	По ГОСТ 4333
7	Массовая доля воды	Следы	Следы	По ГОСТ 2477
8	Массовая доля парафина, %, не более	-	5,0	По ГОСТ 17789 или ГОСТ 28967
9	Индекс пенетрации	-	От 1,0 до 2,5	
10	Глубина проникания иглы при 25 °С в остатке после прогрева, % от первоначальной величины, не менее	60	60	По ГОСТ 11501



БНМ
ЕCOBIT

ВИБРОНИК ТОВ "ГЕРМЕТИК УНІВЕРСАЛ"
УКРАЇНА, 49000, м. ДНІПРО, вул. ВОРОНЕЖЬКА, 17
www.germetik-dp.prom.ua www.germetik-universal.com

Украина, г. Днепр, 49000

Тел: +38 050 617-54-77, +38 098 704-59-17, +38 067 857-26-62

Telegram, Viber, WhatsApp: +38 050 617-54-77

www.germetik-universal.com, www.germetik-universal.net, www.germetik-dp.prom.ua,

www.germetik-universal.all.biz

E-mail: 7853221@gmail.com