Safrano

Peinture rétroréfléchissante temporaire.

Certification : T2 Q2 R4 S2

Peinture : 880 g/m^2 (sur un enrobé en PMT : 0.98 mm)
Bille GX425-125AC90 : 371 g/m^2.

DESCRIPTION : PEINTURE JAUNE

CHIMIE

PEINTURE FORMULÉE SANS CHLORE ET SANS TOLUÈNE

Safrano est une peinture certifiée jaune adaptée au marquage temporaire. Elle se distingue par son absence de chlore et de toluène dans sa formulation, réduisant ainsi son impact nocif sur l'environnement et la santé des applicateurs.

Sa facilité d'application et sa visibilité conviennent très bien pour la signalisation de chantier, où la mise en sécurité doit être réalisée avec une excellente visibilité de nuit comme de jour.

Bonne rétroréflexion de nuit, excellente durabilité, polyvalente

MISE EN OEUVRE

SUPPORT

Hydrocarboné	Béton
	primaire PRIMACRYL

Préparation du support :

La surface à traiter doit être sèche, propre, exempte de graisse, d'huile et de gravier meuble et autres contaminations. Les anciennes marques à recouvrir doivent être vérifiées au niveau de leur adhérence sur le support et de leur compatibilité avec la peinture à appliquer. En cas de doute, des applications de test d'adhérence seront nécessaires. Idéalement, les anciens marquages devraient être enlevés avec des procédures mécaniques appropriées(grenaillage, rabotage, etc...)

Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf, l'**application doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation**, jusqu'à évacuation complète des huiles de ressuage car elles sont nuisibles à une bonne adhérence et la couleur du marquage.

SAFRANO
Edition : 10/2023*

***Annule et remplace toute fiche antérieure**
Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing
Tel: +45 63 51 71 71

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

CONDITIONS D'APPLICATION

Sur revêtement béton : Les composants du support béton qui empêchent une bonne adhérence, notamment sur les bétons neufs, peuvent être les fines couches de mortier, les coulis de béton, les post-traitements du béton, les paraffines, les imprégnations à base de silicate, etc...

Faire un grenaillage pour rendre la surface en béton plus adhérente. Après nettoyage, appliquer une couche dePRIMACRYL au rouleau ou à la machine à raison de 150 à 200g/m²

Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Ensuite faire un grenaillage. Puis, Après nettoyage, appliquer une couche de PRIMACRYL au rouleau ou à la machine à raison de 150 à 200g/m².

Le PRIMACRYL va permettre une bonne adhérence de la peinture sur le support et aussi d'éviter la formation de bulle .

Attention : L'humidité du béton ne doit pas dépasser 4% pendant l'application du marquage.

Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :

- Intacte au point de vue mécanique
- Exempte d'huile
- La température doit être > 5°C
- L'hygrométrie doit être <80%
- La température au sol doit être +3°C au-dessus du point de rosé. (Ne pas appliquer par risque d'averse).

APPLICATION

Airless

SAFRANO peut être appliquée à l'aide de machines de marquage conventionnelles type machine Airless (Filtre 50-60 mesh).

Avant utilisation, la peinture doit être homogénéisée dans son récipient d'origine à l'aide d'un malaxeur.

La machine de marquage doit être équipée d'un **filtre à peinture de 50 à 60 mesh.** Les réglages dépendent des conditions d'application, du type de machine, de l'épaisseur de film humide requise suivant le type de support. La machine d'application doit être utilisée en respectant les instructions du fabricant.

Pour une application optimale :

SAFRANO
Edition : 10/2023*

***Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing
Tel: +45 63 51 71 71

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

A - **Peinture** :

- Il est conseillé d'incliner le pistolet de peinture avec **un angle de 5° vers l'arrière, par rapport au support.**
- Choisir **la bonne taille de la buse** en fonction de la largeur et le dosage du marquage.
- Le pistolet de peinture ne doit pas se situer trop près ni trop loin du support pour éviter des problèmes d'enterrement de la peinture ou de séchage prématuré. **La hauteur optimale du pistolet** dépend des conditions du chantier (météo, type de support, …) mais **se situe généralement entre 15 et 20 cm du support.**
- La variation de pression de peinture influence également le dosage produit. Toutefois l'influence de ce réglage sur la qualité de l'application est plus importante. Il est donc préférable de **régler la pression peinture en fonction de l'aspect de l'application, et d'adapter la buse au dosage souhaité.**

B - **Billeur de saupoudrage :**

- **La distance** entre le pistolet billeur et le pistolet de peinture ne doit pas dépasser 20 cm le jet de produit de saupoudrage doit atterrir au niveau de l'application à environ 5 cm du jet de peinture. Cela permet une bonne pénétration du produit de saupoudrage sans pour autant provoquer de défaut dû à la forte pression de la peinture en sortie de pistolet.

-**Le réglage de la pression de cuv**e sert principalement à compenser l'influence de la baisse du niveau de bille dans le réservoir sur le dosage obtenu.

-**L'ouverture du billeur** à une grande influence sur le dosage des produits de saupoudrage. Cette influence est exacerbée par la pression de cuve. Ce mode de réglage est préférable à une augmentation de la pression de cuve pour le réglage du dosage de bille car il n'influence pas la capacité de pénétration des produits de saupoudrage dans la peinture.

Le réglage Pression diffusion et ailettes de la queue de carpe influencent principalement la qualité du jet de produit de saupoudrage. Le réglage de ces paramètres ne doit servir qu'à adapter la largeur du jet de bille à celui de la peinture.
Il est à noter que pour chaque choix d'application (type de bille, météo, pression de cuve …) il existe un réglage optimal de la qualité de jet. Une pression de diffusion trop faible (ou une que de carpe trop à l'horizontale) induira une application plus concentrée aux bords, alors qu'une pression trop importante (ou une queue de carpe trop verticale) aura l'effet inverse et donnera un dosage plus important au centre du jet.

La hauteur du pistolet billeur influence largement la largeur du jet de produit de

SAFRANO
Edition : 10/2023*

*** Annule et remplace toute fiche antérieure**
Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing
Tel: +45 63 51 71 71

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

saupoudrage. il convient donc de la régler pour que le jet de bille soit environ 0.5 cm plus large que le jet de peinture de chaque coté afin que le saupoudrage se fasse sur toute la largeur d'application. La hauteur du pistolet billeur se situe généralement de manière à ce que la sortie de bille se fasse à la même hauteur que le jet de peinture.

C - **la vitesse d'application :**

- Il est également important de noter que la vitesse d'application influence très fortement le dosage des produits de saupoudrage. Il convient donc lors du choix de cette vitesse de s'assurer qu'elle est compatible à la fois avec le dosage de peinture souhaité mais aussi avec le dosage de bille. Dans le mesure où il est plus facile de régler les dosages peinture (du fait du choix important des buses d'application), il est judicieux de choisir la vitesse d'application par rapport au dosage des produits de saupoudrage et d'adapter le réglage peinture en conséquence.

DOSAGE CERTIFICATION NF

	T ...H
PEINTURE	880 g/m^2
SAUPOUDRAGE	371g/m^2 (GX425-125AC90)
MODE D'APPLICATION	P1B
TPS DE SÉCHAGE (jour de certification)	15 min. à 22°C

Les dosages de certification NF ont été réalisés sur la RN2 dans les conditions de certification sur un enrobé avec un PMT** à 0.98mm

SAFRANO
Edition : 10/2023*

***Annule et remplace toute fiche antérieure**

Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing
Tel: +45 63 51 71 71

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NETTOYAGE	TPS de STOCKAGE
AC	**6 mois**

Liant : **Acrylique pur**
Classification nft 36-005 : **Famille 1 classe 7bl**
Densité XP-P-98 633 : **1,38 kg/l**
Teneur en cendres NFT 30-012 : **29.5%**
Extrait sec ASQUER LCPC PMA-ME5 : **66%**

Nettoyage des outils : **Diluant AC**

Durée et stockage du produit : La peinture routière SAFRANO se stocke 6 mois dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri de toutes sources de chaleur, du gel et de l'humidité.

CONDITIONNEMENT

20 kg

Conditionnement standard :

- Seau métallique de 20 Kg net.
- Emballage Ecopack disponible.
- Ticket fût sur demande.
- Livraison sur palette filmée.

Hygiène et sécurité : Les emballages souillés ainsi que les produits de nettoyage sont des déchets industriels spéciaux à traiter selon la réglementation en vigueur. Consulter notre fiche de données de sécurité.

SAFRANO
Edition : 10/2023*

***Annule et remplace toute fiche antérieure**
Cette notice a pour but d'informer l'utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la date de rédaction, sur les résultats d'essais effectués et sont de bonne foi. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à l'utilisateur, avant toute mise en œuvre, de s'assurer auprès de nos services que la présente n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Geveko Markings Denmark A/S
Longelsevej 34
DK-5900 Rudkøbing
Tel: +45 63 51 71 71

Geveko Markings SAS
16-18-26 Rue du bon Puits
49480 Verrières-en-Anjou
Tel: +33 2 41 211410

info@gevekomarkings.fr
www.geveko-markings.fr