

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Adhesivo estructural poliuretano monocomponente.

PRESENTACIONES

Pomos	50 gr.	330 gr.	1 Kg.
-------	--------	---------	-------

APLICACIONES TÍPICAS

Especialmente diseñado para pegado de maderas. Apto para muebles uso exterior, cocina o baño. Excelente pegado de maderas húmedas. Pega gran número de sustratos (goma, plástico, cuero, vidrio, etc.) No recomendado para aplicaciones sumergidas en agua.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color	Ámbar
Peso Específico	1.03 gr/cc aprox.
Viscosidad	Aprox. 5500 c.p.s.
Contenido Sólido	100 %

PROPIEDADES TÉCNICAS

Modo de Aplicación	Espátula
Cantidad de uso	100 a 200 gr/m ²
Tiempo abierto	10 minutos.
Tiempo de prensado	40 minutos.
Presión de prensado	
Cohesión final	entre 24 a 36 hs. Aprox.

El tiempo abierto y de prensado varían considerablemente en función de la temperatura y humedad ambiente. Altos valores acortan los tiempos. Se pueden suministrar producto con variable de reactividad ajustadas a las condiciones operativas de los clientes.

En caso de maderas se recomienda un tenor de agua por encima del 10%. Es aconsejable en algunos casos humedecer ligeramente las superficies dado que el pegado ocurre por reacción química entre el producto y la humedad presente en el sustrato.

PRECAUCIONES

No inflamable.

Evitar el contacto con la piel y los ojos. Utilizar elementos de protección adecuados.

ALMACENAMIENTO

Almacenar el producto bien cerrado, a temperatura ambiente y bajo techo. Mantener cerrado el recipiente permanentemente dado que el producto reacciona con la humedad del aire. Vida útil: 6 meses en envase cerrado original.

Nuestras indicaciones orales y/o escritas se basan en nuestros conocimientos y experiencias actuales. No presuponen una garantía jurídica relativa a determinadas propiedades i a la idoneidad para una aplicación concreta a raíz de un contrato comercial. No eximen al transformador o manipulador de realizar sus propios controles y ensayos. Con la presentación de esta hoja técnica, todas las fichas técnicas y otras informaciones publicadas anteriormente sobre éste producto pierden su validez. Fanacola es una Marca registrada de Fana Química, S.A.

Av. Monsegur 2101, La Reja (B1754JIK). Tel.: 0237-466-1600. Fax: 0237-463-1177. www.fanaquimica.com