

**Supplement No. 1 from 30 July 2023
to the Contract No. 050922 from 30 July 2023**

Дополнение 1 от 30 июля 2023г.
к Договору № 050922 от 30 июля 2023г.

Technical Specifications / Технические Характеристики

Expandable polystyrene H-4S / Вспененный полистирол H-4S		
	Size (diameter), mm / Размер (диаметр), мм	0,35-0,65
	Average size, mm / Средний размер, мм	0,45
	Times, min / Время, мин	5
	Pre-expansion ratio, times / Предвспенивание, раз	89
	Density, g/L / Плотность, г/л	11,2
	Blowing Agent, % / Пенообразователь, %	4-7
	Pentane, % / Пентан %	7,02
	Moisture, % / Влажность, %	0,46
	Package, kg / Упаковка, кг	25
Expandable polystyrene H-S / Вспененный полистирол H-S		
	Size (diameter), mm / Размер (диаметр), мм	0,55-0,95
	Average size, mm / Средний размер, мм	0,67
	Times, min / Время, мин	5
	Pre-expansion ratio, times / Предвспенивание, раз	99
	Density, g/L / Плотность, г/л	10,1
	Blowing Agent, % / Пенообразователь, %	4-7
	Pentane, % / Пентан %	7,33
	Moisture, % / Влажность, %	0,45
	Package, kg / Упаковка, кг	25
Expandable polystyrene H-SB / Вспененный полистирол H-SB		
	Size (diameter), mm / Размер (диаметр), мм	0,70-1,10
	Average size, mm / Средний размер, мм	0,87
	Times, min / Время, мин	5
	Pre-expansion ratio, times / Предвспенивание, раз	104
	Density, g/L / Плотность, г/л	9,6
	Blowing Agent, % / Пенообразователь, %	4-7
	Pentane, % / Пентан %	7,56
	Moisture, % / Влажность, %	0,45
	Package, kg / Упаковка, кг	25

ДИРЕКТОР / DIRECTOR

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР / GENERAL DIRECTOR

**Иванов Иван Иванович /
Ivanov Ivan Ivanovich**

**Фу Сюаньцэ /
Fu Xuanze / 傅选泽**