

6140 B14 Multi-Fiber, Шпаклівка зі скловолокном iberglass Putty

Ver.: 2020-4

Опис

Ця поліефірна шпаклівка посилена спеціальним скловолокном. Вона характеризується високою механічною міцністю, зберігаючи добру гнучкість, що мінімізує ризик розтріскування навіть на великих площах. Має хорошу адгезію до різних основ, може використовуватися для заповнення великих пустот і зміцнення ослаблених корозією деталей кузова автомобіля. Її легко наносити та шліфувати дрібнозернистим шліфувальним папером, починаючи з P120.

Особливості та переваги


- відмінне шліфування, починаючи з P120,
- відсутність забивання шліфувального паперу через 20 хвилин після нанесення,
- адгезія до різних основ (сталь, оцинкована сталь, алюміній, поліефірні ламінати, стара фарба...),
- легко змішується з затверджувачем, дуже легко наноситься,
- висока механічна міцність при збереженні хорошої гнучкості,
- питома вага 1,23 кг/л;

Підготовка основи

Поверхні, що підлягають обробці, повинні бути чистими, сухими, без іржі та жиру. Оптимальна адгезія може бути досягнута на добре відшліфованій поверхні. Для алюмінію та оцинкованої сталі використовуйте матуючу подушечку + матуючу пасту для покращення адгезії.

Дані для нанесення

Співвідношення змішування



6140 B14 Multi-Fiber 100 (за вагою)

6065 затверджувач 2 – 3 % (не передозувати)

Ретельно перемішайте шпаклівку і затверджувач до однорідності кольору.

Не допускайте передозування! Надмірна кількість затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття та скоротити час життєздатності суміші. Кількість затверджувача нижче 2 % може призвести до подовження часу висихання.



Нанесення

Температура використання 10°C/50 °F

Висихання



Готова до шліфування 20 хв
(20°C/68°F) 3 – 4 хв

Життєздатність суміші (20 °C/68

Не рекомендується використовувати інфрачервоне або будь-яке інше високотемпературне сушильне обладнання, якщо контроль температури є неможливим, тоді як максимальна температура висихання шпаклівки становить 45°C/113°F.

Technical Data Sheet



6140 B14 Multi-Fiber, Fiberglass Putty

Ver.: 2020-4



Шліфування P120 – 150 (дрібний ремонт, менша товщина шпаклівки) Тільки сухе шліфування P80 (більша товщина шпаклівки)

Рекомендації

Перед нанесенням ґрунтовки-заповнювача слід нанести додаткову більш тонку шпаклівку, щоб заповнити нерівності волокнистої шпаклівки.

Додаткові продукти

6065 затверджувач

№ продукту	Опис	Об'єм	Пакувальна коробка
6140-0,3	Зелений	300 мл	12
6140-1	Зелений	1 л	6

Затверджувач входить в упаковку.

VOC

VOC 2004/42/ІІВ(с) (250) <120

Термін придатності

Мін. 12 місяців з дати виробництва за нормальних умов зберігання та в закритій банці.

Додаткова інформація

ЛИШЕ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ!

Завжди читайте інструкції.

ВАЖЛИВО: Цей продукт містить небезпечні речовини під час роботи, тому необхідно завжди використовувати відповідне захисне спорядження. Щоб отримати додаткові вказівки, перевірте етикетку продукту та паспорт безпеки. Особа, яка використовує виріб для будь-яких цілей, відмінних від рекомендованих у цьому технічному паспорті, діє на власний ризик. Користувач несе відповідальність за вжиття всіх необхідних заходів для виконання місцевого законодавства.

Описані матеріали призначені для застосування професійним, навченим персоналом з використанням належного обладнання та не призначені для продажу широкому загалу.

Описані відомості та методи ґрунтуються на найкращій інформації та практиках, відомих нам, і служать лише вказівками щодо оптимального використання без відповідальності за продуктивність, результати чи придатність для будь-якого використання за призначенням. Ми не несемо жодної відповідальності за поведінку виробу або пошкодження, спричинені використанням виробу. Перед використанням продукту користувач повинен перевірити, чи це остання версія.

Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. Усі продукти, згадані в цьому паспорті, є торговими марками, що належать Silco. З подальшими запитаннями звертайтеся до компанії Silco

d.o.o.

SILCO d.o.o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko, Slovenija

Tel.: +386 (0)3 703 31 80 / Fax.: +386 (0)3 703 31 88